



пр. ЛЕСНОЙ, 51, т/ф.: (8142) 72-41-21
(8142) 26-00-66
e-mail: kamisalon@onego.ru

ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод»

Рекомендация(инструкция) по применению отступки «КС-керамик»

По заказу ОАО «Кирово-Чепецкий кирпичный завод» ООО «Ками» разработало программу-методику и совместно с лабораторией судебно-экспертного учреждения Федеральной противопожарной службы по Республике Карелия провело испытание комбинированной отступки «КС-Керамик».

Обоснованием для данной деятельности является пункт 5.27 СП-7.13130.2013: «Размеры разделок и отступок дымовых каналов теплогенерирующих аппаратов (в том числе каминов) следует принимать в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

Разработанная отступка предусматривает обязательное использование защиты, прилегающей к отступке сгораемой поверхности в соответствии с пунктом 5.21 «б» СП-7.13130.2013: «стену или перегородку из горючих материалов....Металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм....».

Отступка закрытая вентилируемая «КС-керамик» применяется при установке теплоемких печей периодической топки вблизи от сгораемых поверхностей. При этом: 1. Толщина стенки

печи «от дыма» должна составлять не менее 160 мм. 2. Продолжительность топки печи, может быть в соответствии с указанием печника, но не более 3-х часов.

Отступка состоит из сплошной кирпичной стенки выполненной из полнотелого рядового керамического кирпича 1NF марки не менее М250 производства Кирово-Чепецкого кирпичного завода, установленного на ребро (толщина кладки 65 мм) воздушного вентилируемого зазора 65 мм между стенкой печи и стенкой отступки и стандартной защитой сгораемой поверхности (металл 0,5 мм плюс асбест 8 мм).

Вверху и внизу отступки выполнены вентиляционные отверстия сечением не менее 150 кв. см каждое, Вентиляционные отверстия должны присутствовать на обеих сторонах отступки.

Дно отступки выполнено из одного слоя кирпича, положенного плашмя. Дно отступки должно возвышаться над полом на высоту 7 см.

При устройстве отступки необходимо оформить акт скрытых работ с фотофиксацией следующих фактов:

1. Толщина стенки печи «от дыма».
2. Наличие стандартной защиты сгораемой поверхности(асбест 8 мм плюс металл 0,5 мм).

В акте сдачи печи в эксплуатацию печник должен подписать клиента указать : « рекомендованная продолжительность топки печи __ часов.

Максимальная продолжительность непрерывной топки печи не более 3-х часов. Перерыв между протопками печи не менее 6 часов.»

Данная отступка «КС-керамик» рекомендуется к применению при условии вышеизложенных ограничений.

Директор ООО «Ками»



С.И.Серегин